Elenco delle precedenti designazioni corrispondenti

Designazione in conformità alla EN 10025 - 2:2004		In conformità alla EN 10025:1990 + A1:1993		In conformità alla EN 10025:1990	Germania in conformità alla DIN 17100	Francia in conformità alla NF A 35 - 501	UK in conformità alla BS 4360	Spagna in conformità alla UNE 36 - 080	Italia in conformità alla UNI 7070	Belgio in conformità alla NBN A 21 101	Svezia in conformità alla SS 14 seguita dal numero del tipo di acciaio	Portogallo in conformità alla NP 1729	Austria in conformità alla M 3116	Norvegia in conformità al numero del tipo di acciaio
S185	10.035	S185	1.0035	Fe 310 - 0	St 33	A 33	-	A 310 - 0	Fe 320	A 320	13 00 - 00	Fe 320	St 320	-
S235JR S235J0 S235J2 (a)	1.0038 1.0114 1.0117 (a)	S235JR S235JRG1 S235JRG2 S235J0 S235J2G3 S235J2G4	1.0037 1.0036 1.0038 1.0114 1.0116 1.0117	Fe 360 B Fe 360 BFU Fe 360 BFN Fe 360 C Fe 360 D1 Fe 360 D2	St 37 - 2 USt 37 - 2 RSt 37 - 2 St 37 - 3 U St 37 - 3 N -	E 24 - 2 E 24 - 3 E 24 - 4	 40 B 40 C 40 D	AE 235 B - FU AE 235 B - FN AE 235 C AE 235 D	Fe 360 B Fe 360 C Fe 360 D	AE 235 - B AE 235 - C AE 235 - D	13 11 - 00 13 12 - 00	Fe 360 B Fe 360 C Fe 360 D	 USt 360 B RSt 360 B St 360 C St 360 CE St 360 D	NS 12 120 NS 12 122 NS 12 123 NS 12 124 NS 12 124
S275JR S275J0 S275J2 (a)	1.044 1.0143 1.0145 (a)	S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4	1.0044 1.0143 1.0144 1.0145	Fe 430 B Fe 430 C Fe 430 D1 Fe 430 D2	St 44 - 2 St 44 - 3 U St 44 - 3 N -	E 28 - 2 E 28 - 3 E 28 - 4	43 B 43 C 43 D	AE 275 B AE 275 C AE 275 D	Fe 430 B Fe 430 C Fe 430 D	AE 275 B AE 275 C AE 275 D	14 12 - 00 14 14 - 00 14 14 - 01	Fe 430 B Fe 430 C Fe 430 D	St 430 B St 430 C St 430 CE St 430 D	NS 12 142 NS 12 143 NS 12 143
S355JR S355J0 S355J2 (a) S355K2 (a)	1.0045 1.0553 1.0577 (a) 1.0596 (a)	S355JR S355J0 S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4	1.0045 1.0553 1.0570 1.0577 1.0595 1.0596	Fe 510 B Fe 510 C Fe 510 D1 Fe 510 D2 Fe 510 DD1 Fe 510 DD2	- St 52 - 3 U St 52 - 3 N - - -	E 36 - 2 E 36 - 3 E 36 - 4	50 B 50 C 50 D 50 DD	AE 355 B AE 355 C AE 355 D	Fe 510 B Fe 510 C Fe 510 D	AE 355 - B AE 355 - C AE 355 - D AE 355 - DD	-	Fe 510 B Fe 510 C Fe 510 D Fe 510 DD	St 510 C St 510 D	NS 12 153 NS 12 153
S450J0	1.0590	-	-	-	-	-	55 C	-	-	-	-	-	-	-
E295	1.0050	E295	1.0050	Fe 490 - 2	St 50 - 2	A 50 -2	-	A 490	Fe 490	A 490 - 2	15 50 - 00 15 50 - 01	Fe 490	St 490	-
E335	1.0060	E335	1.0060	Fe 590 - 2	St 60 - 2	A 60 - 2	-	A 590	Fe 590	A 590 - 2	16 50 - 00 16 50 - 01	Fe 590	St 590	-
E360	1.0070	E360	1.0070	Fe 690 - 2	St 70 - 2	A 70 - 2	-	A 690	Fe 690	A 690 - 2	16 55 - 00 16 50 - 01	Fe 690	St 690	-

a) Qualora i prodotti siano forniti nella condizione di fornitura N, +N deve essere aggiunto alla designazione (Vedere punto 4.2.2 della norma).